

Link do produktu: <https://ficamp.pl/sikalastomer-710-czarny-p-115.html>



SikaLastomer®-710 Czarny

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

SikaLastomer®-710

Uszczelniacz butylowy

SikaLastomer®-710 to niespływający uszczelniacz na bazie butylu o konsystencji pasty, zawierający rozpuszczalniki. Utwardzanie odbywa się poprzez fizyczne odparowanie rozpuszczalników. Ten produkt może być stosowany do plastycznego uszczelniania złączy w wielu sektorach przemysłu.

- Łatwy w aplikacji
- Szerokie spektrum przyczepności
- Dobra odporność na starzenie

[Karta Informacyjna Produktu](#)[Karta Charakterystyki](#)[Pokaż wszystkie dokumenty](#)

- [Przegląd](#)
- [Informacje o produkcji](#)
- [Zastosowanie](#)
- [Dokumentacja](#)

ZALETY PRODUKTU

- Łatwy w aplikacji
- Szerokie spektrum przyczepności
- Dobra odporność na starzenie
- Konsystencja plastyczna
- Utwardza się bez udziału ciepła
- Możliwy łatwy demontaż połączenia

Zastosowanie

SikaLastomer®-710 jest szczególnie przydatny do uszczelniania elementów z tworzyw sztucznych, które muszą być łatwo demontowalne. Jest stosowany w przemyśle samochodowym, autobusowym, samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych. SikaLastomer®-710 wykazuje dobrą przyczepność przy minimalnym przygotowaniu powierzchni na prawie każdym podłożu stosowanym powszechnie w wyżej wymienionych branżach. Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie dla doświadczonych użytkowników profesjonalnych. Należy przeprowadzić testy w rzeczywistych warunkach przetwarzania i z wszystkimi materiałami procesowymi, takimi jak włókna i środki antyadhezyjne, aby sprawdzić zgodność materiałów.

Pakowanie

Kartusz	310 ml
Unipack	600 ml
Pojemnik	27 kg

Beczka

250 kg

Informacje o produkcie

[Typical Product Data](#) BAZA CHEMICZNA

Butyl

Kolor (CQP001-1)

Biały, szary, czarny

Gęstość (nieutwardzony)

1.4 kg/l

Temperatura aplikacji

10 – 35 °C

Czas naskórkowania (CQP019-1)

10 – 20 minut ^A

Skurcz (CQP014-1)

12 %

Service temperature (CQP513-3) (temperatura użytkowa)

-30 – 80 °C

Czas składowania (CQP081-1)

15 miesięcy ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % w.w.

^{B)} składowany w nieotwieranych opakowaniach w suchym miejscu w temp. pom. 5 °C a 30 °C. Chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

[Informacje techniczne](#)

Zastosowanie

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, smaru, oleju i wody.

Jeśli przyczepność jest kluczowa, należy ją zweryfikować za pomocą testów na oryginalnych podłożach.

Aplikacja

Nanieść uszczelniacz na złącze za pomocą odpowiedniego pistoletu ręcznego lub pneumatycznego, uważając, aby nie dopuścić do uwieżnienia powietrza.

Nie nakładać w temperaturach poniżej 10°C lub powyżej 35°C.

Wyglądanie i wykończenie

Złącza wykonane za pomocą SikaLastomer®-710 są łatwo wygładzalne z użyciem wody i mydła.

Usuwanie

Na powierzchniach nieporowatych pozostawić uszczelniacz do wyschnięcia i usunąć go przez pocieranie. Na powierzchniach porowatych utwardzony SikaLastomer®-710 można usunąć tylko mechanicznie.

Ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast umyć chusteczkami do rąk, takimi jak Sika® Cleaner-350H lub odpowiednim przemysłowym środkiem do czyszczenia rąk i wodą.

Nie stosować rozpuszczalników na skórze.

Malowanie

SikaLastomer®-710 można pomalować tylko niektórymi systemami wodnymi. Farbę należy przetestować pod kątem kompatybilności, wykonując wstępne próby.

Elastyczność farb jest zwykle niższa niż uszczelniaczy. Może to prowadzić do pękania farby w obszarze połączenia.